

Resistencia al Frote o Desgaste

La película de tinta impresa esta seca, pero, tien un roce excesico y desgaste al pasar por el proceso de entrega y acabado.



Causa	Recomendación
Demasiada humedad en el papel o uso excesivo de agua durante la corrida.	Reduzca la configuración del agua o cambie el papel.
El pH y / o la conductividad de la solución fuente es muy alto o bajo.	Compruebe el pH y la conductividad y ajústelo a las especificaciones.
La tinta no seca	Se refiere a un secado inadecuado.
Mala integración del recubrimiento en el papel.	Cambio de papel, consulte con su proveedor de papel.
El tipo de papel, como el papel mate, la rugosidad de la superficie del papel crea un roce entre las áreas impresas y no impresas.	Consulte con el fabricante de tinta para proporcionar tinta mejorada resistente al frote.
Utilización de mucha tinta, el espesor de la película de tinta es demasiado alto.	Reduzca el grosor de la película de tinta, baje los ajustes a las densidades adecuadas.
La tinta no está formulada correctamente	Consulte con su proveedor de tinta. Tinta no compatible con el papel.
El vehículo o la tinta no es vinculante para la hoja	Consulte con su proveedor de tinta. Tinta no compatible con el papel.